



020201

Fassadenputz

Körnung 1,5 mm, 2,0 mm

für innen und außen

verstärkt fungizid und algizid ausgerüstet



09/12

Material:

Hochwertiger Kunstharzputz im Kratzputz-Charakter für außen, der auch gespritzt werden kann.

Rohstoffbasis:

Copolymere Dispersion mit Titandioxid, Marmorsteinen und Füllstoffen.

Farbtöne:

Weiß und nach RISOMUR-Farbtoneblock oder Farbtonvorlage kurzfristig tönbar.

Abtönen:

RISOMUR-Volltonfarbe oder RISOCOLOR-Abtönfarbe bis max. 5% Zugabe. Mittel- und Intensivtöne können nur werkseitig getönt werden.

Eigenschaften:

Sehr elastisch, maschinell zu verarbeiten, dampfdiffusionsfähig, wetterbeständig, strapazierfähig.

Untergrund:

Als Untergründe sind planebene Fassadenflächen wie z. B. Putz der Putzmörtelgruppe II-IV, Fertigbauteile usw. geeignet. Der Untergrund muss tragfähig, sauber trocken, fett- und staubfrei sowie frei von Trennmittelrückständen sein. Kalk- und Silikatanstriche sind restlos zu entfernen. Nachputzstellen unbedingt mit Isol-Fluat fluatieren und nachwaschen. Alte intakte Öl- und Lackfarbenanstriche gut anlaufen und nachwaschen, nicht tragfähige Anstriche restlos entfernen.

Stark saugende Untergründe und sandende Putze zunächst mit RISOMUR-Tiefgrund A oder RISOMUR-Tiefgrund LF grundieren. Zwischenanstrich mit RISOMUR-Putzgrund pigmentiert im Farbton der Putzbeschichtung.

Bei besonders schwierigen Untergründen rufen Sie bitte unsere technische Beratung an Tel. 0 64 03/90 19-0.

Verarbeitung:

Kurz aufrühren und evtl. mit Wasser kellengerecht einstellen. RISOMUR-Fassadenputz wird mit der rostfreien Stahltraufel gleichmäßig in Kornstärke aufgezogen und durch leichtes Abscheiben die Ansätze verrieben. RISOMUR-Fassadenputz kann auch mit geeignetem Spritzgerät wie Trichterpestole oder Putzmaschine gleichmäßig aufgespritzt werden.

Luftdruck: 4-5 bar. Düsengröße je nach Kornstärke 4-8 mm.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur dürfen - auch während der Abbindezeit - nicht unter +5° C betragen. Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, auf aufgeheizten Flächen oder bei starkem Wind verarbeiten.

Trockenzeiten:

Bei +20° C ca. 24 Stunden, Endhärte nach vier bis sechs Tagen.

Bei kühler oder feuchter Witterung verlängern sich die Durchtrocknungszeiten entsprechend bis zu zehn Tagen.

Verbrauch:

Körnung 1,5: ca. 3,3 kg/m²

Körnung 2,0: ca. 3,5 kg/m²

Verdünnung:

Falls erforderlich, kellengerecht mit Wasser nachstellen.

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackung:

25 kg-Plastikeimer, Palette: 24 Eimer

Lagerung:

Frostfrei und vor Sonneneinwirkung schützen. Gebinde dicht verschließen, kühl, trocken und frostfrei lagern. In geschlossenen Gebinden mindestens zwölf Monate lagerstabil.

Entsorgung:

Materialreste eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle (Abfallschlüssel 170802) entsorgen.

GISBAU-Code: M-DF 02

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Besondere Hinweise:

Eventuelle geringe Farbtonunterschiede sind rohstoffbedingt und kein Grund zur Beanstandung. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass innerhalb einer Fläche nur Material der gleichen Anfertigungsnummer zum Einsatz kommt.

Nachtönungen farbiger Putze können immer nur annähernd (nie farbtongenaue) getönt werden und müssen vor Verarbeitung mit dem Erstmaterial eingemischt werden.

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.