



070801

RISOTON Betonbodenfarbe

für innen



07/12

Material:

Lösungsmittelfreie, seidenmatte Dispersionsfarbe für Fußböden im Innenbereich. 100% Reinacrylat.

Farbtöne:

RAL 7001 - hellgrau
RAL 7023 - betongrau

Eigenschaften:

Schnelltrocknend, gute Verarbeitung und Deckkraft, gute Haftung auf fast allen tragfähigen Untergründen. Scheuerbeständig nach DIN EN 13300.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber trocken, fett- und staubfrei sowie frei von Trennmittelrückständen sein.

Bereits vorhandene Altanstriche auf Tragfähigkeit prüfen, sandende Untergründe mit RISOMUR-Tiefgrund LF oder RISOMUR-Tiefgrund TEC verfestigen.

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen.

Grundanstrich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis max. 20 % mit Wasser verdünnt mit auftragen. Nach ausreichender Trocknung ein bis zwei Deckanstriche unverdünnt, unter Einhaltung der Trockenzeiten.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5° C betragen.

Trocknung:

Staubtrocken nach ca. 30 Minuten, überstreichbar nach ca. vier Stunden. Nach Trocknung über Nacht begehrbar.

Verbrauch:

Je nach Untergrund 200-250 ml/m² je Anstrich.
Verbindliche Verbrauchswerte sind am Objekt zu ermitteln.

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackung:

10 l Kunststoffeimer, Palette: 30 Eimer
2,5 l Kunststoffeimer, Palette: 22 Eimer

Lagerung:

Dicht verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern. Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerstabil.

Entsorgung:

Reste eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfall (Abfallschlüssel 080112) entsorgen.

GISBAU-Code: M-DF 02

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.