



080211

RISO Silikat-Innenfarbe

Wandfarbe nach DIN EN 13300 Hoher Weißgrad und Deckkraft



05/12

Material:

Wandfarbe auf Silikatbasis mit organischen Stabilisatoren.

Farbtöne:

Weiß.

Abtönen:

RISO-Silikat-Innenfarbe kann mit RISOMUR-Abtönfarben bis max. 8% Zugabe getönt werden. Intensivtöne können werkseitig hergestellt werden.

Eigenschaften:

Hohe Diffusionsfähigkeit. Sd-Wert < 0,08. Der Anstrich bietet Pilzen und Bakterien keinen Nährboden. DIN EN 13300, Nassabriebklasse 3, Kontrastverhältnis 2, max. Korngröße: fein bis 100 µm.

Untergrund:

Die Untergründe, wie lufttrockene Putze der Mörtelgruppen I-III, Beton, Kalksandstein und alte Anstriche müssen fest, tragfähig, sauber, frei von Trennmitteln und ungeeigneten Imprägnierungen sein und müssen ein gleichmäßiges Saugverhalten haben. Untergründe nach gründlicher Reinigung durch Benetzungsprobe auf Saugvermögen und Rissbildung prüfen.

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

Verarbeitung:

Nicht zu beschichtende Bauteile und Einrichtungsgegenstände müssen unbedingt vor Farbspritzern geschützt werden. Farbspritzer sofort mit Wasser entfernen. Eine nachträgliche Reinigung der Bauteile und Gegenstände ist nicht möglich. Stark saugende oder sandende Untergründe mit RISO Silikat-Grundierung vorstreichen. RISO Silikatfarbe mit Wasser auf das gewünschte Verfahren (Streichen, Rollen, Spritzen) einstellen. Wasserzugabe nicht über 10%! Bei Farbtönen muss die Wasserzugabe bei jedem Gebinde exakt eingehalten werden und sollte nicht mehr als 5% betragen. Bei der Verarbeitung Handschuhe tragen. Farbspritzer auf der Haut unverzüglich abwischen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5° C betragen.

Verbrauch:

RISO-Silikat-Grundiermittel:

je nach Untergrund: 100-120 ml/m²

RISO-Silikat-Innenfarbe:

je nach Untergrund: 150-200 ml/m²

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackung:

12,5 l-Plastikeimer,

Palette: 32 Eimer

10 l-Plastikeimer,

Palette: 40 Eimer

Lagerung:

Gebinde dicht verschließen, kühl, trocken und frostfrei lagern. Anbruchgebände begrenzt lagerfähig. Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, von Heizkörpern Abstand halten.

Entsorgung:

Reste eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfall (Abfallschlüssel 080112) entsorgen.

GISBAU-Code: M-SK 01

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in