



090451

# RISO Universal-Quarz 2in1

- quarzhaltig -



08/11

**Material:**

Acrylat-Dispersionsfarbe mit Kornzuschlag.

**Farbtöne:**

Weiß

**Eigenschaften:**

für Anstriche auf Putz, Beton, Leichtbauplatten usw. Auch als effektiver farblich anzupassender Grundanstrich für Schlussbeschichtung mit RISOpplast-Mixtur. Lösungsmittel- und weichmacherfrei. Strapazierfähig, matt, waschbeständig gemäß DIN EN 13300, Nassabriebklasse 3, Kontrastverhältnis 2, max. Korngröße: bis 300 µm.

**Untergrund:**

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei sowie frei von Trennmittelrückständen sein.

Alkalireicher Putz oder Beton fachgerecht flutieren. Fest haftende, nicht saugende, quellfeste Altanstriche nach gründlicher Säuberung mit RISOMUR Uni-Quarz-Grund-2in1 überstrichen.

Schlecht haftende oder nicht quellfeste Altanstriche sowie alle mineralischen Anstriche entfernen. Alte Lack- oder Ölfarbenanstriche anlaugen. Stark saugende Untergründe mit RISOMUR-Tiefgrund LF grundieren.

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

**Verarbeitung:**

Streichen, Rollen, Spritzen. RISOMUR Uni-Quarz-Grund-2in1 vor der Verarbeitung gründlich aufrühren und unverdünnt mit Bürste, Rolle oder im Spritzverfahren auftragen. Für die Rollverarbeitung mittelfloorige Walze (Floorhöhe 14-18 mm) verwenden. Zur Erhöhung der Kornstruktur kann ein zweiter Auftrag nach Durchtrocknung vorgenommen werden. Je nach gewünschter Optik RISOMUR Uni-Quarz-Grund-2in1 individuell mit Kelle, Naturschwamm, weicher Bürste etc strukturieren. Zur Überarbeitung empfehlen wir RISOMUR Casa-Color-Lasur oder RISOpplast Mixtur.

**Trocknung:**

Bei +20° C und 65% rel. Luftfeuchte nach ca. 8 Stunden überarbeitbar.

**Verarbeitungstemperatur:**

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5° C betragen.

**Verbrauch:**

Für den ersten Anstrich 500 ml/m<sup>2</sup>, beim Strukturieren 700 ml/m<sup>2</sup>. Verbindliche Verbrauchswerte am Objekt ermitteln.

**Werkzeugreinigung:**

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Verpackung:**

10 l Kunststoffeimer,	Palette: 40 Eimer
5 l Kunststoffeimer,	Palette: 48 Eimer
2,5 kg Kunststoffeimer,	Palette: 44 Eimer

**Lagerung:**

Dicht verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern. Im ungeöffneten Originalgebinde max. 18 Monate lagerstabil.

**Entsorgung:**

Reste eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfall (Abfallschlüssel 080112) entsorgen.

**GISBAU-Code:** M-DF 01

**Kennzeichnung:**

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter [www.risomur.de](http://www.risomur.de)

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.