



Verbundmörtel weiß



111300

03/14

Material:

Hydraulisch abbindender Verbund- und Spachtelmörtel auf Zementbasis.

Farbtöne:

Altweiß.

Eigenschaften:

Widerstandsfähig gegen atmosphärische und mechanische Einflüsse, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit.

Verwendung:

Vorwiegend zum „mittigen“ Einbetten des Dämmputzgewebes in RISOMUR-Wärmedämmverbund-Systemen, zum planspachteln unebener, rauer, strukturierter Flächen mit tragfähigem Untergrund, zum Ausbessern von Löchern und Fehlstellen und zum Einbetten eines Gewebes bei gerissenen, tragfähigen Untergründen, die später eine Putzbeschichtung erhalten.

Untergrund:

Geeignet sind neben den EPS-Hartschaumplatten und Mineralfaserplatten alle tragfähigen, saugfähigen Untergründe, wie z. B. Beton, Mauerwerk, Alt- und Neuputze der Mörtelgruppen P II und P III. Stark saugende und sandende Untergründe mit RISOMUR-Tiefgrund LF oder RISOMUR-Tiefgrund A grundieren. Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Alle mürben Untergründe sowie Untergründe mit Hohlstellen abschlagen und zuerst beputzen und austrocknen lassen.

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

Verarbeitung:

30 kg RISOMUR-Verbundmörtel sind mit ca. 6 l Wasser klumpenfrei angeteigt, nach einer Reifezeit von zehn Minuten verarbeitungsfertig.

RISOMUR-Verbundmörtel mit einer 8-10 mm-Zahnpachtel aufziehen, das Gewebe einlegen, so dass es nach dem Abglätten in der Verbundmörtelschicht „mittig“ zu liegen kommt und optimale Druckausgleichsmöglichkeiten bewirkt. Bei starker Hitze ist eine Nachbehandlung (Annässen oder Abdecken mit Folie) der Oberfläche erforderlich.

Trocknung:

Mindestens 48 Stunden.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5° C betragen.

Verbrauch:

Mindestens 4 kg/m² bei Armierung auf EPS-Hartschaumplatten.

Mindestens 6 kg/m² bei Armierung auf Mineralfaserplatten.

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackung:

30 kg Papiersack, Palette: 30 Säcke

Lagerung:

Dicht verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern. Im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate haltbar.

Entsorgung:

Materialreste eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle (Abfallschlüssel 170802) entsorgen.

GISBAU-Code: ZP 1**Kennzeichnung:**

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.