



Straßenmarkierungsfarbe M 4410

- auch in schwarz als Demarkierungsfarbe -



160301

01/13

Material:

Aromatenfreie High-Solid-Markierungsfarbe auf Beton- und Schwarzdecken, für Lauf- und Fahrflächen, Fahrbahnlagen, Parkplatzmarkierungen.

Spezifisches Gewicht:

Ca. 1,47 – 1,53 g/m³, je nach Farbton.

Farbtöne:

Weiß, gelb, RAL 1023, schwarz
(schwarz nur in 15-kg-Eimer)

Abtönen:

Nur untereinander mischbar

Eigenschaften:

Bei kühler aber frostfreier und Matter, schnelltrocknender Anstrich mit hoher Abriebfestigkeit, wetterbeständig, frostbeständig, spannungsarm.

Untergrund:

Teer, Beton. Verunreinigungen mit geeigneten Werkzeugen entfernen und trocknen lassen. Alle Untergründe müssen staub-, fett-, ölfrei und trocken sein..

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

Verarbeitung:

Streichen, rollen, spritzen, airless-spritzen

Während des Auftrags und der Abbindezeit sollte es nicht regnen und eine möglichst niedrige Luftfeuchte herrschen. Schwarzdecken dürfen keine Teeröle ausschwitzen.

Schichtdicke:

300 - 600 µm.

Verarbeitungstemperatur:

Bei +20° C bis höchstens 75% rel. Luftfeuchte.

Trocknung:

Bei +20° C ca. 60 - 90 Minuten.

Verbrauch:

Ca. 460 - 920 g/m² je nach Rauheit des Untergrundes.

Verdünnung:

RISOMUR-Universal-Verdünnung

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge mit RISOMUR-Universal-Verdünnung oder RISOMUR-Nitro-Wasch-Verdünnung reinigen.

Verpackung:

15 kg-WB-Eimer, Palette: 24 Eimer

2,5 l-WB-Dose, Karton: 6 x 2,5 l, Palette: 20 Karton

Lagerung:

Bei kühler aber frostfreier und trockener Lagerung mindestens 1 Jahr lagerstabil. Anbruchgebinde gut verschließen.

Entsorgung:

Leergebinde bei einer zugelassenen Sammelstelle abgeben, Materialreste als Sondermüll nach Abfallschlüssel 080111 entsorgen.

GISBAU-Code: M-LL 01

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Besondere Hinweise:

Bei der Verarbeitung sind die allgemeinen Richtlinien (VBG 23 - Verarbeiten von Anstrichstoffen) für den Umgang mit lösungsmittelhaltigen Anstrichstoffen zu beachten.

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.