



RISOMUR Vorstrichfarbe

für alle Vorlackierungen
innen und außen



167073

03/14

Material:

Vorstrichfarbe, weiß matt, für alle Vorlackierungen innen und außen, schnelltrocknend.

Spezifisches Gewicht:

1,55 kg/l

Farbtöne:

weiß matt

Eigenschaften:

Kunstharz-Vorstrichfarbe mit hoher Füll- und Deckkraft für Holz, Span- und Hartfaserplatten sowie neutrale Putzflächen. Zwischenanstrich für Metall. Auch geeignet als Grundierung für Warmwasser-Heizkörper und Hart-PVC. Gleichmäßiger Verlauf, sehr gute Haftung, leicht zu verarbeiten.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei, trag- und haftfähig sein.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen. Vor Gebrauch gut aufrühren.

Neuanstrich

Holz: Holz außen mit RISOMUR®decor-Holz- und Bläueschutzgrund imprägnieren. Holz innen mit Lackspachtel abporen. Zweimal unverdünnt streichen oder rollen. Zum Luftdruck-Spritzen verdünnen mit ca. 10% Terpentinersatz, zum Airless-Spritzen nur nach Bedarf. Die Holzfeuchte darf nicht über 15% liegen.

Metall: Entrosten, ein- bis zweimal grundieren mit Korrozink, Zwischenanstrich mit RISOMUR-Vorstrichfarbe.

Hart-PVC: Mit Salmiakgeist entfetten und klarem Wasser nachwaschen; leicht aufrauen. Einmal grundieren mit RISOMUR-Vorstrichfarbe.

Renovierung

Rost und spröde Lackteile entfernen. Festhaftende Anstriche anschleifen. Wie bei Neuanstrich verfahren.

Schlussanstrich

Ein- bis zweimal überlackieren mit RISOMUR-Buntlacken oder -Weißlack.

Trocknung:

Staubtrocken nach ca. zwei Stunden
Überstreichbar nach ca. 12 Stunden

Verbrauch:

Ca. 100 ml/m²

Verdünnung:

Terpentinersatz

Werkzeugreinigung:

Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz

Verpackung:

2,5 l Weißblech-Dose
750 ml Weißblech-Dose
375 ml Weißblech-Dose

Lagerung:

Gebinde trocken und frostfrei lagern

GISBAU-Code: M-GP 03**Entsorgung:**

Materialreste bei zugelassener Sammelstelle im Originalgebäude abgeben oder als Sondermüll (Abfallschlüssel 080111) entsorgen.

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.