



RISOMUR Glanzcolor EA

aromatenfrei
schlag-, kratz- und wetterfest, schnelltrocknend



167173

03/14

Material:

Schlag-, kratz- und wetterfester sowie schnelltrocknender, aromatenfreier Super-Hochglanzlack.

Spezifisches Gewicht:

1,06 - 1,24, je nach Farbton.

Farbtöne:

RAL 1001, 1004, 1013, 1015, 1021, 2000, 3000, 3003, 5010, 5012, 6005, 6010, 6011, 7001, 7016, 7031, 7032, 7035, 8003, 8011, 8012, 8017, 9001, 9002, 9005, 9010.

Eigenschaften:

Hochglänzender, aromatenfreier Kunstharz-Buntlack für Holz, Metall, Hart-PVC und neutrale Putzflächen innen und außen. Gleichmäßiger Verlauf, sehr gute Füll- und Deckkraft, schlag-, kratz- und wetterfest. Hohe Glanzbeständigkeit, leicht zu verarbeiten, frei von Blei- und Chromat-Pigmenten. Auch geeignet für Warmwasser-Heizkörper, da hitzebeständig bis ca. 100° C (außer RAL 9010).

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, rost- und fettfrei, trag- und haftfähig sein.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen. Vor Gebrauch gut aufrühren.

Neuanstrich

Holz: Holz außen mit RISOMUR-Holzschutzgrund imprägnieren. Holz innen mit Lack-spachtel abporen. Ein- bis zweimal grundieren mit RISOMUR-Vorlack AF (aromatenfrei) oder RISO®acryl-Unigrund.

Metall: Zweimal grundieren mit RISOMUR-Korroszink.

Zink, Alu, Hart-PVC: Mit Haushaltsreiniger entfetten und klarem Wasser nachwaschen, Hart-PVC leicht aufrauen. Ein- bis zweimal grundieren mit RISOMUR-Allgrund.

Renovierung

Rost und spröde Lackteile entfernen. Festhaftende Anstriche anschleifen. Wie bei Neu-anstrich verfahren.

Schlussanstrich

Ein- bis zweimal RISOMUR-Glanzcolor EA (aromatenfrei) unverdünnt streichen oder rollen. Zum Luftdruck-Spritzen verdünnen mit ca. 10% RISOMUR-Verdünnung AF (aromatenfrei), zum Airless-Spritzen nur nach Bedarf.

Hinweis:

Holz muss trocken sein. Holzfeuchte darf nicht über 15% liegen. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt- und Lufttemperatur beim Verarbeiten und während der Trocknung: mindestens +8° C.

Trocknung:

Staubtrocken nach ca. vier Stunden
Überlackierbar nach ca. 24 Stunden
Durchgetrocknet nach ca. 48 Stunden

Verbrauch:

Ca. 100 ml/m²

Verdünnung:

RISOMUR-Verdünnung AF (aromatenfrei).

Werkzeugreinigung:

RISOMUR-Verdünnung AF (aromatenfrei).

Verpackung:

2,5 l-WB-Eimer, Karton 6 x 2,5 l
750 ml-WB-Dose, Karton 6 x 750 ml
375 ml-WB-Dose, Karton 6 x 375 ml

Lagerung:

Gebinde trocken und kühl lagern.

GISBAU-Code: M-LL 02**Entsorgung:**

Materialreste bei zugelassener Sammelstelle im Originalgebäude abgeben oder als Sondermüll (Abfallschlüssel 080111) entsorgen.

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.