



## RISO®decor Holzlasur Classic

Holzschutz- und Veredelungslasur  
offenporig, lichtecht  
für innen und außen



167343

03/14

**Material:**

Wetterschutz und Holzveredelung für Laub- und Nadelhölzer, offenporig, innen und außen..

**Spezifisches Gewicht:**

Ca. 0,81-0,95 kg/l, je nach Farbton

**Farbtöne:**

farblos, pinie, kiefer, eiche, teak, nussbaum, palisander, tannengrün, kastanie, ebenholz, mahagoni

**Glanzgrad:**

Seidenmatt

**Eigenschaften:**

Seidenmatter, UV-beständiger Langzeitschutz für Holz. Hervorragendes Eindringvermögen in die Holzporen. Wetterbeständig, wasserabweisend, feuchtigkeitsregulierend, lösemittelhaltig, dünn-schichtig. Schutz und dekorative Veredelung nichttragender Hölzer innen und außen. Betont die natürliche Holzmaserung. Frei von bioziden Wirkstoffen.

**Untergrund:**

Der Untergrund muss gereinigt, fettfrei, haftfähig und trocken sein.

**Verarbeitung:**

Streichen, Rollen, Spritzen oder Tauchen. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren.

**Neuanstrich:**

Holz außen: Ein- bis zweimal mit Imprägnier- und Bläueschutz imprägnieren. Nach Trocknung leicht schleifen. Zweimal mit RISO®decor Holzlasur Classic streichen.

Holz innen: Ein- bis zweimal streichen mit RISO®decor Holzlasur Classic.

**Renovierung:**

Lasuranstriche anschleifen und reinigen. Lackanstriche restlos abbeizen und mit Universalverdünnung gründlich nachwaschen. Anschließend behandeln wie Neuanstrich.

**Hinweis:**

Holz muss trocken sein. Holzfeuchte darf nicht über 15% liegen. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. 9300 farblos nur im Innenbereich verwenden. Nicht verdünnen. Die Holzfarbenfarbe kann die Farbtonwiedergabe der Lasur beeinflussen.

**Verarbeitungstemperatur:**

Objekt- und Lufttemperatur beim Verarbeiten und während der Trocknung: nicht unter +5° C.

**Trocknung:**

Nach ca. 10-15 Stunden je nach Witterung überstreichbar.

**Verbrauch:**

Ca. 65-100 ml/m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit des Holzes.

**Verdünnung:**

RISO®decor Holzlasur Classic wird unverdünnt aufgetragen.

**Werkzeugreinigung:**

Pinselfreiniger oder Terpentinersatz.

**Verpackung:**

25 l-WB-Eimer

2,5 l-WB-Eimer, Karton 6 x 2,5 l

750 ml-WB-Dose, Karton 6 x 750 ml

375 ml-WB-Dose, Karton 6 x 375 ml

**Lagerung:**

Gebinde trocken und frostfrei lagern.

**GISBAU-Code:** M-KH 03**Entsorgung:**

Materialreste bei zugelassener Sammelstelle im Originalgebinde abgeben oder als Sondermüll (Abfallschlüssel 080111) entsorgen.

**Kennzeichnung:**

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter [www.risomur.de](http://www.risomur.de)

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.